

性能

Akulon®

## Akulon® K224-TG9

PA6-GF45

45% 玻纤增强

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>			
干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.15 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.95 / *	%	ISO 294-4
<b>机械性能</b>			
干 / 已调节			
拉伸模量	14500 / 10000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	223 / 150	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4 / 6	%	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	4400	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	49	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	8	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	100 / 115	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	95 / 95	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	20 / 35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	13 / 13	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	210 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	220 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.5 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10

性能

## Akulon® K224-TG9

性能	典型资料	单位	测试方法
测试厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
<b>电性能</b> 干 / 已调节			
相对介电常数(100Hz)	3.5 / 14	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	5.2 / 4.5	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	50 / 3000	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	150 / 1200	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13 / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E14	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	25 / 20	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / 600	V	IEC 60112
<b>其它性能</b> 干 / 已调节			
吸水率	5 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	1.5 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1510 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183