

性能

Akulon®

Akulon® N24-G7

PA6-GF35

35% 玻纤增强

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	11300 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	150 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.1 / -	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	61 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	11 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
密度	1400 / -	kg/m ³	ISO 1183