

性能

Novamid®

Novamid® 1013

PA6

低粘度, 注塑成型

| 性能 | 典型资料 | 单位 | 测试方法 |
|----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 热性能 | 干 / 已调节 | | |
| 熔融温度(10°C/min) | 220 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 其它性能 | 干 / 已调节 | | |
| 吸湿率 | 2.8 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| 密度 | 1130 / - | kg/m ³ | ISO 1183 |
| 材料特性 | 干 / 已调节 | | |
| 粘数 | 138 / * | cm ³ /g | ISO 307, 1157, 1628 |

粘度 - 剪切速度

