

性能

Novamid®

Novamid® 1015GT30 2 NAT

PA6-I-GF30

耐冲击改性, 玻纤增强

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
断裂应力	135 / 88	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	7 / 9	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7100 / 4400	MPa	ISO 178
弯曲强度	190 / 125	MPa	ISO 178
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	1.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1330 / -	kg/m ³	ISO 1183