

性能

Novamid®

Novamid® 1015GT30 BK37

PA6-I-GF30

耐冲击改性, 玻纤增强

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.5 / *	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.4 / *	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
断裂伸长率	7 / -	%	ISO 527-1/-2
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	1.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1330 / -	kg/m ³	ISO 1183