

性能

Novamid®

Novamid® 1030

PA6

挤出, 高粘度, 润滑的, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能			
熔融温度(10°C/min)	干 / 已调节		
	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
燃烧性 (1.5mm厚度)			
测试厚度	HB / *	class	IEC 60695-11-10
	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
其它性能			
吸湿率	干 / 已调节		
	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m ³	ISO 1183
材料特性			
粘数	干 / 已调节		
	245 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628

性能

Novamid[®] 1030

粘度 - 剪切速度

