

性能

Novamid®

# Novamid® 1030AH1

PA6

挤出, 热稳定, 润滑的

| 性能             | 典型资料     | 单位                 | 测试方法                |
|----------------|----------|--------------------|---------------------|
| <b>热性能</b>     | 干 / 已调节  |                    |                     |
| 熔融温度(10°C/min) | 220 / *  | °C                 | ISO 11357-1/-3      |
| <b>其它性能</b>    | 干 / 已调节  |                    |                     |
| 吸湿率            | 2.8 / *  | %                  | Sim. to ISO 62      |
| 密度             | 1130 / - | kg/m <sup>3</sup>  | ISO 1183            |
| <b>材料特性</b>    | 干 / 已调节  |                    |                     |
| 粘数             | 245 / *  | cm <sup>3</sup> /g | ISO 307, 1157, 1628 |

## 粘度 - 剪切速度

