

性能

Novamid®

Novamid® 1033NY

PA6

薄膜挤出, 超高粘度

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能			
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
吸湿率	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m ³	ISO 1183
材料特性			
粘数	265 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628