

性能

Akulon®

Akulon® S240-C

PA66

食品接触级, 高粘度

性能	典型资料	单位	测试方法
材料特性			
粘数	干 / 已调节		
	280 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628
密度	1140 / -	kg/m ³	ISO 1183
热性能			
线热膨胀系数(平行)	干 / 已调节		
	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能(薄膜)			
23°C/0%RH下氧气透过率	价值		
	27	cm ³ /(m ² *d*bar)	DIS 15105-1/-2
23°C/85%RH下氧气透过率	41	cm ³ /(m ² *d*bar)	DIS 15105-1/-2
湿气透过率 (23°C / 85% RH)	24	g/(m ² *d)	DIS 15106-1/-3
试样制备条件(薄膜)			
挤出形式	价值		
	平膜	-	-
试样厚度	0.06	mm	-
冷却辊温度	100	°C	

性能

Akulon[®] S240-C

粘度 - 剪切速度

