

性能

Nylatron[®] NSB-90

PA66

摩擦磨耗改良

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	2800 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	65 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	5 / -	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	10 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	4.7 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量	2700 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	110 / -	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	4.7 / -	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
热变形温度(1.80 MPa)	80 / *	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	7.6 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.1 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1180 / *	kg/m ³	ISO 1183