

性能

Novamid®

Novamid® 2030J

PA6/66

薄膜挤出, 挤出级别, 食品接触级, 无添加剂

| 性能 | 典型资料 | 单位 | 测试方法 |
|----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 热性能 | | | |
| 熔融温度(10°C/min) | 200 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 其它性能 | | | |
| 吸湿率 | 2.8 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| 密度 | 1130 / - | kg/m ³ | ISO 1183 |
| 材料特性 | | | |
| 粘数 | 246 / * | cm ³ /g | ISO 307, 1157, 1628 |

粘度 - 剪切速度

