

性能

Novamid®

# Novamid® 2620A

PA6/6T

挤出

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>热性能</b>	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	205 / *	°C	ISO 11357-1/-3
<b>其它性能</b>	干 / 已调节		
吸湿率	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1140 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
<b>材料特性</b>	干 / 已调节		
粘数	183 / *	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307, 1157, 1628

## 粘度 - 剪切速度

