

性能

Arnite®

Arnite® TV4 640

(PBT+PC)-GF20

20% 玻纤增强

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	价值		
拉伸模量	6500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	110	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.8	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	价值		
热变形温度(1.80 MPa)	183	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	价值		
密度	1380	kg/m ³	ISO 1183