

性能

Arnite®

## Arnite® A08 100

PET

超高粘度, 挤出, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>	价值		
熔体体积流动速度	5	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	275	°C	ISO 1133
负荷	5	kg	ISO 1133
<b>热性能</b>	价值		
熔融温度(10°C/min)	255	°C	ISO 11357-1/-3
<b>其它性能</b>	价值		
吸湿率	0.3	%	Sim. to ISO 62
密度	1390	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
<b>材料特性</b>	价值		
RSV M-甲酚, 1g/ 100ml	2.37	-	DSM method