

性能 (临时的)

UDea™ ForTii® Ace X20C50

PPA-CF50

性能	典型资料	单位	测试方法
0	干 / 已调节		
密度	1370 / -	kg/m ³	ISO 1183
纤维含量 (V/V)	40	%	ISO 11667
0	价值		
单位重量 - Tape	340	g/m ²	ISO 1172
厚度 - Tape	0.25	mm	
机械性能 Tape	干 / 已调节		
拉伸模量 - 0° - Tape	* / 102	GPa	ISO 527-4/-5
断裂应力 - 0° - Tape	* / 1040	MPa	ISO 527-4/-5
断裂应变 - 0° - Tape	1.15 /	%	ISO 527-4/-5
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	320 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	1.4 / *	%	Sim. to ISO 62