

性能 (临时的)

# UDea™ ForTii® Ace X20G60

## PPA-GF60

性能	典型资料	单位	测试方法
0	干 / 已调节		
密度	1770 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
纤维含量 (V/V)	41	%	ISO 11667
0	价值		
单位重量 - Tape	420	g/m <sup>2</sup>	ISO 1172
厚度 - Tape	0.25	mm	
机械性能 Tape	干 / 已调节		
拉伸模量 - 0° - Tape	* / 33	GPa	ISO 527-4/-5
断裂应力 - 0° - Tape	* / 760	MPa	ISO 527-4/-5
断裂应变 - 0° - Tape	2.6 /	%	ISO 527-4/-5
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	320 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	1.1 / *	%	Sim. to ISO 62