

性能 (临时的)

UDea™ Xytron™ R20C50

PPS-CF50

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	280 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
密度	1400 / -	kg/m ³	ISO 1183
吸湿率	0.02 / *	%	Sim. to ISO 62