

性能

Arnitel®

Arnitel® FM8226

TPC-ET

注塑成型, 挤出

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	价值		
熔体体积流动速度	32	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能	价值		
绍氏硬度D (3s)	35	-	ISO 868
绍氏硬度A (3s)	85	-	ISO 868
断裂应力	15	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	900	%	ISO 527-1/-2
热性能	价值		
熔融温度(10°C/min)	158	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	价值		
密度	1090	kg/m ³	ISO 1183