

性能 (临时的)

Arnitel®

## Arnitel® FM8782

TPC-ET

注塑成型, 挤出

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>	<b>价值</b>		
熔体体积流动速度	33	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
<b>机械性能</b>	<b>价值</b>		
绍氏硬度D (3s)	33	-	ISO 868
绍氏硬度A (3s)	92	-	ISO 868
断裂应力	18	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	785	%	ISO 527-1/-2
<b>热性能</b>	<b>价值</b>		
熔融温度(10°C/min)	160	°C	ISO 11357-1/-3
<b>其它性能</b>	<b>价值</b>		
密度	1130	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183