

性能

Arnitel®

Arnitel® PB420

TPC-ET

吹塑级别

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
价值			
熔体体积流动速度	10	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	10	kg	ISO 1133
机械性能			
价值			
绍氏硬度D (3s)	38	-	ISO 868
断裂应力	19	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	170	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	3.7	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	6.2	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	12.2	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	16	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	N	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m ²	ISO 180/1A
机械性能 (冲压)			
价值			
断裂应力 (垂直)	28	MPa	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力(垂直)	3.7	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力(垂直)	5.9	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力(垂直)	9.3	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力(垂直)	10.2	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应变 (垂直)	740	%	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力(平行)	5.5	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力(平行) (100°C)	2.9	MPa	ISO 527-1/-2

性能

Arnitel[®] PB420

性能	典型资料	单位	测试方法
撕裂强度 (垂直)	107	kN/m	ISO 34-1; Method B
撕裂强度 (平行)	106	kN/m	ISO 34-1; Method B
热性能	价值		
熔融温度(10°C/min)	210	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(0.45 MPa)	65	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	价值		
密度	1180	kg/m ³	ISO 1183