

性能 (临时的)

Arnitel®

Arnitel® VT3118

TPC-ET

薄膜挤出, 高透气的, 材料使用前需干燥, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
价值			
熔体体积流动速度	4	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	10	kg	ISO 1133
机械性能			
价值			
绍氏硬度D (3s)	56	-	ISO 868
断裂应力	25	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	150	%	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	10	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	22.5	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	N	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-30°C)	N	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能			
价值			
熔融温度(10°C/min)	185	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
价值			
密度	1250	kg/m ³	ISO 1183
吸水率	33	%	Sim. to ISO 62