

## Escorene™ Ultra LD 727.22

## 乙烯醋酸乙烯酯共聚物树脂

## 产品说明

Escorene Ultra LD727.22 is a high vinyl acetate copolymer with a low melting temperature and excellent strength properties and toughness.

## 总览

添加剂	▪ 加工助剂: 否	▪ 热稳定剂: 是	
应用	▪ 混料	▪ 模塑料	▪ 型材挤压
形式	▪ 粒子		

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.940 g/cm <sup>3</sup>	0.940 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
熔融指数 (190 ° C/2.16 kg)	3.8 g/10 min	3.8 g/10 min	ASTM D1238
醋酸乙烯含量	18.0 wt%	18.0 wt%	ExxonMobil Method
熔融峰值温度	185 ° F	85 ° C	ExxonMobil Method

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
维卡软化温度	138 ° F	59 ° C	ASTM D1525

被铸造的物产	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸断裂强度	1600 psi	11 MPa	ASTM D638
断裂伸长率	650 %	650 %	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割	7900 psi	55 MPa	ASTM D790
肖氏硬度			ASTM D2240
邵氏 A, 15 秒	90	90	
邵氏 D, 15 秒	33	33	