

Paxon™ EA55-003

High Density Polyethylene Resin

产品说明

EA55-003 是一种非稳定的吹塑成型级高密度聚乙烯共聚物。基础树脂可在加工前与稳定剂、填充剂和着色剂混配以使材料符合特定成型用途的要求。

总览

添加剂	▪ 热稳定剂: 否	▪ 抗静电: 否
应用	▪ 木塑容器	

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.954 g/cm ³	0.954 g/cm ³	ASTM D4883
熔融指数 (190° C/2.16 kg)	0.43 g/10 min	0.43 g/10 min	ASTM D1238

法律声明

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

加工说明

1. 随着将来的发展，值可能会更改。2. 由于 EA55-003 作为不稳定的粉末树脂进行生产和销售，并且消费者添加到树脂中的稳定剂的数量和类型有很大不同，因此物理性能也将不同。为此，不报告物理性能数据。