

Santoprene™ 121-85M100

热塑性硫化弹性体

产品说明

它是热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种硬质、黑色、抗紫外辐射的热塑性硫化弹性体 (TPV)。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性,用于较难注塑成型的领域。这一牌号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品,可在常规热塑性注塑成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料,可在生产过程中进行回收利用。

关键特性

- Used in applications for exterior trims and spoilers for injection molding.
- Designed for fast, easy injection molding, especially for complex part geometries.
- Used in sealing applications.
- Recommended for applications requiring improved part surface appearance.
- UL listed: file #QMFZ2.E80017, Plastics - Component; file #QMFZ8.E80017, Plastics Certified For Canada - Component.
- Although not NSF certified, this product has a Material Supplier Form on file with NSF to facilitate its evaluation for use in applications requiring NSF certification.

总览

应用	▪ 汽车 - 密封件和垫片
用途	▪ 汽车的发动机罩下的零件 ▪ 汽车领域的应用
机构评级	▪ UL QMFZ2 ▪ UL QMFZ8
RoHS 合规性	▪ RoHS 合规
汽车要求	▪ CHRYSLER MS-AR-100 DMV ▪ GM GMP.E/P.144
UL 文件号	▪ E80017
外观	▪ 黑色
形式	▪ 粒子
加工方法	▪ 多次注射成型 ▪ 注射成型

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度 / 比重	0.910	0.910	ASTM D792
密度	0.910 g/cm ³	0.910 g/cm ³	ISO 1183

硬度	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 73° F (23° C))	89	89	ISO 868

弹性体	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸应力 (在 100% 时) - 横向流量 (73° F (23° C))	777 psi	5.36 MPa	ASTM D412
拉伸应力 (在 100% 时) - 纵向流量 (73° F (23° C))	777 psi	5.36 MPa	ISO 37
拉伸断裂强度 - 横向流量 (73° F (23° C))	1060 psi	7.28 MPa	ASTM D412
拉伸断裂应力 - 横向流量 (73° F (23° C))	1060 psi	7.28 MPa	ISO 37
断裂伸长率 - 横向流量 (73° F (23° C))	390 %	390 %	ASTM D412
拉伸断裂应变 - 横向流量 (73° F (23° C))	390 %	390 %	ISO 37
撕裂强度 - 横向流量 (73° F (23° C), B 方法, 直角形试样 (不割口))	190 lbf/in	33 kN/m	ISO 34-1
压缩永久变形			ASTM D395B
158° F (70° C), 22 hr, 类型 1	49 %	49 %	
257° F (125° C), 70 hr, 类型 1	76 %	76 %	
压缩永久变形			ISO 815
158° F (70° C), 22 hr, 类型 A	49 %	49 %	
257° F (125° C), 70 hr, 类型 A	76 %	76 %	

Santoprene™ 121-85M100

热塑性硫化弹性体

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
脆化温度	-62 ° F	-52 ° C	ASTM D746
脆化温度	-62 ° F	-52 ° C	ISO 812

注射说明

Santoprene TPV 与乙缩醛和 PVC 不相容。更多关于加工和模具设计的信息，请查阅我们的《注射成型指南》。

老化	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
空气中拉伸强度的变化率 (302° F (150° C), 168 hr)	3.0 %	3.0 %	ASTM D573
空气中拉伸强度的变化率 (302° F (150° C), 168 hr)	3.0 %	3.0 %	ISO 188
空气中极限伸长率的变化率 (302° F (150° C), 168 hr)	-24 %	-24 %	ASTM D573
在空气中断裂时拉伸应力变化 (302° F (150° C), 168 hr)	-24 %	-24 %	ISO 188
空气中硬度计硬度的变化率 (邵氏 A, 302° F (150° C), 168 hr)	1.0	1.0	ASTM D573
空气中邵氏硬度的变化率 (邵氏 A, 302° F (150° C), 168 hr)	1.0	1.0	ISO 188

可燃性	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
UL 阻燃等级 (0.04 in (1.1 mm))	HB	HB	UL 94

补充信息

如果适用，这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。

拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型, ASTM die C。

25% 形变时的永久压缩变形。

撕裂强度 - DIN 53515, die C (带缺口)。

从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。对于埃克森美孚未进口至欧洲的产品，用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。

加工说明

Desiccant drying for 3 hours at 80° C (180° F) is recommended. Santoprene™ TPV has a wide temperature processing window from 175 to 230° C (350 to 450° F) and is incompatible with acetal and PVC. For more information, please consult our Safety Data Sheet and Injection Molding Guide.