

Santoprene™ 691-65W175

热塑性硫化弹性体

产品说明

它是热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种软质、可着色的热塑性硫化弹性体 (TPV)。这种材料适用于薄壁、建筑玻璃和密封领域。这一牌号的 Santoprene™ TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性挤出成型或热成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

关键特性

- 推荐用于玻璃装配和密封应用中。
- 设计用于高精度薄壁面的挤出 (弧度低至 0.33 毫米 [0.013 英寸]); 尽量减少过滤网或模头狭窄部分的积聚材料，最大程度地延长运转周期。
- 推荐用于要求优异耐臭氧性能的应用中。
- 推荐用于要求优异耐挠曲疲劳性能的应用中。

总览

应用	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industrial - Expansion Joints ▪ Industrial - Rail Pads and Rail Boots ▪ Industrial - Residential Window and Door Seals ▪ Industrial - Water Stops for Containment Structures ▪ 消费品 - 包装 		
RoHS 合规性	▪ RoHS 合规		
外观	▪ 自然色		
形式	▪ 粒子		
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 共挤出成型 ▪ 挤出 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 片材挤出成型 ▪ 热成型 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 型材挤出成型

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度 / 比重	0.970	0.970	ASTM D792
密度	0.970 g/cm ³	0.970 g/cm ³	ISO 1183

硬度	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 73° F (23° C))	70	70	ISO 868

弹性体	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸应力 (在 100% 时) - 横向流量 (73° F (23° C))	392 psi	2.70 MPa	ASTM D412
拉伸应力 (在 100% 时) - 纵向流量 (73° F (23° C))	392 psi	2.70 MPa	ISO 37
拉伸断裂强度 - 横向流量 (73° F (23° C))	899 psi	6.20 MPa	ASTM D412
拉伸断裂应力 - 纵向流量 (73° F (23° C))	899 psi	6.20 MPa	ISO 37
断裂伸长率 - 横向流量 (73° F (23° C))	490 %	490 %	ASTM D412
拉伸断裂应变 - 纵向流量 (73° F (23° C))	490 %	490 %	ISO 37

挤压说明

Santoprene™ TPV is incompatible with acetal and PVC. For more information regarding processing and die design, please consult our Extrusion Molding Guide.

补充信息

如果适用，这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。

拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型, ASTM die C。

从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。对于埃克森美孚未进口至欧洲的产品，用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。

加工说明

Desiccant drying for 3 hours at 80° C (180° F) is recommended. Santoprene™ TPV has a wide temperature processing window from 175 to 230° C (350 to 450° F) and is incompatible with acetal and PVC. Do not exceed 15% drawdown. For more information, please consult our Safety Data Sheet and Extrusion Guide.