

KOPA[®] KN133G30

Injection Molding, PA6+GF30%, Medium viscosity

Application

General

性能项目	测试条件	测试标准	单位	典型值
物理性质				
相对密度		ASTM D792	-	1.36
收缩率		ASTM D955	%	0.3~0.7
吸水率	23℃, H ₂ O, 24hr	ASTM D570	%	1.3
机械性能				
拉伸强度, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D638	MPa	170
断裂伸长率 (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D638	%	-
弯曲强度, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D790	MPa	270
弯曲模量, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D790	MPa	8300
Izod 缺口冲击强度, (6.4mm)		ASTM D256		
	23 °C		J/m	130
洛氏硬度	R scale	ASTM D785	-	120
热性质				
熔点	20 °C/min	ASTM D1525	°C	225
热变形温度	1.8 MPa	ASTM D648	°C	205
燃烧性		UL94	Class	HB

※ 1Mpa = 10.197162 Kgf/cm², 1J/m = 0.10197 Kgf · cm/cm (试片厚度)

加工条件 (注塑成型)

干燥温度(℃)	80 ~ 90	(除湿干燥机基准)			
干燥时间(hr)	3~5				
控制含水率(%)	≤ 0.1				
汽缸温度(℃)	Nozzle	Front	Middle	Rear	
	255	250	245	240	
模具温度(℃)	60~100				