

KOPA® KN177N

PA6, High viscosity, Extrusion Purposes

Application

Fishing Net

性能项目	测试条件	测试标准	单位	典型值
物理性质				
相对密度		ASTM D792	-	1.14
收缩率		ASTM D955	%	0.9~1.5
吸水率	23℃, H ₂ O, 24hr	ASTM D570	%	1.8
机械性能				
拉伸强度, (3.2mm)	50 mm/min	ASTM D638	MPa	72
断裂伸长率 (3.2mm)	50 mm/min	ASTM D638	%	70
弯曲强度, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D790	MPa	125
弯曲模量, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D790	MPa	2900
Izod 缺口冲击强度, (6.4mm)		ASTM D256		
	23℃		J/m	70
洛氏硬度	R scale	ASTM D785	-	115
热性质				
熔点	20℃/min	ASTM D1525	℃	225
热变形温度	1.8 MPa	ASTM D648	℃	65
燃烧性		UL94	Class	HB

※ 1Mpa = 10.197162 Kgf/cm², 1J/m = 0.10197 Kgf·cm/cm (试片厚度)

加工条件 (注塑成型)

干燥温度(°C)	80 ~ 90	(除湿干燥机基准)		
干燥时间(hr)	3~5			
控制含水率(%)	≤ 0.1			
汽缸温度(°C)	Nozzle	Front	Middle	Rear
	240~260	240~260	230~250	220~240
模具温度(°C)	60~100			