

# KOPA® KN3321G15V0BL

Injection Molding , PA66+GF15%, Flame Retardant

**Application**

E&E(Connector)

性能项目	测试条件	测试标准	单位	典型值
<b>物理性质</b>				
相对密度		ASTM D792	-	1.50
收缩率		ASTM D955	%	0.5~1.0
吸水率	23℃, H <sub>2</sub> O, 24hr	ASTM D570	%	0.8
<b>机械性能</b>				
拉伸强度, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D638	MPa	118
断裂伸长率 (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D638	%	-
弯曲强度, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D790	MPa	180
弯曲模量, (3.2mm)	5 mm/min	ASTM D790	MPa	6600
Izod 缺口冲击强度, (6.4mm)		ASTM D256		
	23℃		J/m	60
洛氏硬度	R scale	ASTM D785	-	120
<b>热性质</b>				
熔点	20℃/min	ASTM D1525	℃	260
热变形温度	1.8 MPa	ASTM D648	℃	235
燃烧性		UL94	Class	V0

※ 1Mpa = 10.197162 Kgf/cm<sup>2</sup>, 1J/m = 0.10197 Kgf·cm/cm (试片厚度)

加工条件 (注塑成型)

干燥温度(°C)	80 ~ 90	(除湿干燥机基准)			
干燥时间(hr)	3~5				
控制含水率(%)	≤ 0.1				
汽缸温度(°C)	Nozzle	Front	Middle	Rear	
	275	270	265	260	
模具温度(°C)	60~100				