

技术数据表

 **Alcolor**[®]

MOCOM

ALCOLOR Function HTC UV A WT3057-09

基础聚合物	耐高温共聚聚酯
颜色	白色
热稳定性着色剂	280 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度8
用于	耐高温共聚聚酯
特殊功能	不含镉，铅和二芳基化物颜料
典型应用	多样的

用量	3,0 % 挤出 3,0 % 注塑
----	----------------------

预干燥条件	90 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 4-6 h
-------	------------------------------------

注塑成型加工	注塑熔体温度 260-280 °C 注塑模具温度 40-65 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥，避免光照 不高于30°C
----	--------------------