

技术数据表

 Alcolor<sup>®</sup>



ALCOLOR PA BK5088-19

基础聚合物	聚酰胺6
颜色	黑色
热稳定性着色剂	300 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度8
用于	聚酰胺
特殊功能	食品, 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量
市场细份	电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲, 家居用品
应用领域	注塑部件, 挤出部件

---

用量	1,0 % 挤出 1,0 % 注塑 取决于壁厚和要求的 <strong>光强</strong> 取决于应用和操作区域
----	---

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,12 %
-------	--

注塑成型加工	注塑熔体温度 250-270 °C 注塑模具温度 40-80 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照 不高于30°C
----	---------------------