HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

技术数据表

Alcolor®

MOCOM

ALCOLOR PA RD5016-16

基础聚合物	聚酰胺6
颜色	红色, 近似于RAL3013
热稳定性着色剂	300 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度6
用于	聚酰胺
特殊功能	不含镉，铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量
市场细份	电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲, 汽车
应用领域	注塑部件, 吹塑部件, 挤出部件

用量	3 % 挤出 3 % 注塑
预干燥条件	80 °C 在干燥空气（除湿）干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量
注塑成型加工	注塑熔体温度 250-290 °C 注塑模具温度 40-100 °C
存储	干燥，避免光照