

技术数据表




ALTECH PA6 A 1000/677

基础聚合物	聚酰胺6
颜色	白色
特殊功能	快速固化,易脱模,热老化稳定性
市场细份	建筑,多样的
应用领域	车内装饰件,型材,多样的,注塑部件
典型应用	窗户型材,多样的

预干燥条件 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里
for 2-12 h
取决于湿度含量
不必要的 <0,15 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 250-270 °C
注塑模具温度 60-100 °C

存储 干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	3400 / -	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	110 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	3700 / -	MPa	ISO 527
屈服应力	83 / -	MPa	ISO 527
屈服伸长率	3.8 / -	%	ISO 527
断裂伸长率	17 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	无断裂 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	4 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	3.5 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	67 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	1 - 1.2	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.2 - 1.4	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1110 / -	kg/m ³	ISO 1183