

## 技术数据表

 Alcom<sup>®</sup>


## ALCOM PBT 700/1 PTFE20

基础聚合物	聚对苯二甲酸丁二醇酯
填料/添加剂系统	20 % PTFE
特殊功能	提高的滑动/耐磨性能,热老化稳定性
市场细份	汽车,机械
典型应用	功能部件

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 100-120 °C for 2-4 h 在循环空气干燥器里 100-120 °C for 4-8 h 取决于湿度含量
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 250-270 °C 注塑模具温度 60-100 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2450	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	69	MPa	ISO 178
拉伸模量	2400	MPa	ISO 527
屈服应力	44	MPa	ISO 527
屈服伸长率	3.3	%	ISO 527
断裂伸长率	4.9	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	32	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	3	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	183	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	69	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	226	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	36	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	250	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	2.1 - 2.5	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.9 - 2.3	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1430	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183