

技术数据表




ALCOM LG PC 1000 UV 14094 CC1323-08

基础聚合物	聚碳酸酯
填料/添加剂系统	特殊填料,抗氧化剂
特殊功能	高透光性,光散射,抗UV,高流动
市场细份	汽车,照明
应用领域	照明,透光部件
典型应用	灯罩,导光部件
批准	GS93016,AMECA (SAE J-576)

预干燥条件 120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里
for 2-3 h
不必要的 <0,02 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 270-300 °C
注塑模具温度 80-100 °C

存储 干燥, 避免光照

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	78	MPa	ISO 178
拉伸模量	2350	MPa	ISO 527
屈服应力	65	MPa	ISO 527
屈服伸长率	6	%	ISO 527
断裂伸长率	15	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	90	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	75	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	141	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	125	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
熔体体积流动速度	28	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	300	°C	-
熔体体积流动速度-载	1.2	kg	-
收缩率 (24小时)	0.6 - 0.9	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1180	kg/m ³	ISO 1183

技术数据表



ALCOM LG PC 1000 UV 14094 CC1323-08

易燃


0.75mm厚度时的燃烧性 Yellow Card 现存	V-2 是的	class -	UL 94 -
1.5mm厚度时的燃烧性 Yellow Card 现存	HB 是的	class -	UL 94 -
灼热丝测试 (GWFI, 850°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695

光学特性

光透射率总量T(Y) (d=1.0mm, A, 2°)	88.5	%	ISO 13468
光透射率总量T(Y) (d=2.0mm, A, 2°)	85.5	%	ISO 13468
光透射率总量T(Y) (d=3.0mm, A, 2°)	81.5	%	ISO 13468
光透射率总量T(Y) (d=4.0mm, A, 2°)	76	%	ISO 13468
雾度 T(Y) (d=1.0 mm , A, 2°)	93.5	%	ISO 13468
雾度T(Y) (d=2,0 mm, A, 2°)	95	%	ISO 13468
雾度T(Y) (d=3,0 mm, A, 2°)	95	%	ISO 13468
雾度(d=4,0 mm, A, 2°)	95	%	ISO 13468
反射50%的角度值T(Y) (d=1,0mm, A, 2°)	12	°	-
反射50%的角度值T(Y) (d=2,0mm, A, 2°)	20	°	-
反射50%的角度值T(Y) (d=3,0mm, A, 2°)	24	°	-
反射50%的角度值T(Y) (d=4,0mm, A, 2°)	28	°	-

函数

应力 - 应变.



光谱

