

技术数据表

 Alcolor[®]

 MOCOM

ALCOLOR PET FC BL1054-14TR

基础聚合物	对苯二甲酸乙二醇酯 / 乙二醇 共聚物
颜色	蓝色, 透明
热稳定性着色剂	300 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度7
用于	对苯二甲酸乙二醇酯 / 乙二醇 共聚物
特殊功能	不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量
市场细份	多样的
应用领域	注塑部件, 吹塑部件, 挤出部件

用量	4 % 挤出 4 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强 取决于应用和操作区域
预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 65-70 °C for 4-8 h
注塑成型加工	注塑熔体温度 270-290 °C 注塑模具温度 10-30 °C
存储	干燥, 避免光照 不高于30°C