

技术数据表

 **Alcolor[®]**

MOCOM

ALCOLOR POM WT5015-18

基础聚合物	聚甲醛/通用
颜色	白色, 近似于RAL9016, 近似于RAL9010
热稳定性着色剂	220 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度8
用于	聚甲醛/通用, 共聚聚甲醛
特殊功能	不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 高添加剂含量, 高分散性, 不易起尘
市场细份	机械, 电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲
应用领域	挤出部件, 注塑部件

用量	2,0 % 挤出 2,0 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强 取决于应用和操作区域
预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 100-110 °C for 2-3 h 在循环空气干燥器里 100-110 °C for 3-5 h
注塑成型加工	注塑熔体温度 180-220 °C 注塑模具温度 60-100 °C
存储	干燥, 避免光照 fest verschlossen