

## 技术数据表



## ALTECH PP-B A 4920/100 MR20

基础聚合物	聚丙烯嵌段共聚物
填料/添加剂系统	20 % 滑石粉
颜色	黑色,灰色
特殊功能	热老化稳定性,易脱模,良好的加工稳定性
市场细分	汽车,建筑,电子电器
应用领域	车内装饰件,花园工具,外饰部件,电器部件
典型应用	外壳件,功能部件,紧固件

预干燥条件	在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2100	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	32	MPa	ISO 178
拉伸模量	1900	MPa	ISO 527
屈服应力	22	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4.6	%	ISO 527
断裂伸长率	75	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	60	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	65	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	166	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	2.5	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.6 - 1	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.3 - 1.7	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1040	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183