

## 技术数据表




## ALTECH PP-H FC 1000/100 DS

基础聚合物	均聚聚丙烯
颜色	本色
特殊功能	耐洗涤剂溶液,耐水解,易脱模,滑爽剂,热老化稳定性
市场细份	电子电器,包装,建筑
应用领域	食品,注塑部件,外饰部件
典型应用	功能部件,外壳件

预干燥条件	在干燥空气(除湿)干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-240 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥,避免光照
----	---------

最低保质期	数月 <24
-------	--------

性能	数值	单位	试验方法
<b>机械性能</b>			
弯曲模量	1300	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	33	MPa	ISO 178
拉伸模量	1500	MPa	ISO 527
屈服应力	33	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
断裂伸长率	65	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	17	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	1.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
维卡B50	92	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	62	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	166	°C	ISO 11357
<b>流变性能</b>			
熔体体积流动速度	3	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	1.2 - 1.5	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.2 - 1.8	%	ISO 294-4
<b>物理特性</b>			
密度	900	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183