

技术数据表

 **Alcolor<sup>®</sup>**

**MOCOM**

**ALCOLOR SAN OR5048-16**

基础聚合物	苯乙烯/丙烯腈 共聚物
颜色	橙色, 近似于RAL2004
热稳定性着色剂	280 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度5
用于	苯乙烯/丙烯腈 共聚物, 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物, 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸 共聚物, 聚苯乙烯, 聚碳酸酯 + 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 共混物
特殊功能	不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量
市场细份	电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲
应用领域	挤出部件, 注塑部件

用量	2,0 % 挤出 2,0 % 注塑 取决于壁厚和要求的强光 取决于应用和操作区域
预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-4 h 80 °C 在循环空气干燥器里 for 2-4 h 取决于湿度含量
注塑成型加工	注塑熔体温度 210-260 °C 注塑模具温度 40-80 °C
存储	干燥, 避免光照