

技术数据表

Alfater XL[®]

MOCOM

ALFATER XL A50I 2GP0000

基础聚合物	PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体
颜色	本色,黑色
使用温度	最大范围 (取决于负载,几何尺寸等) -40-125 °C
特殊功能	gutes Rückstellvermögen,良好的耐气候性,良好的抗化学性,耐臭氧,耐热空气,耐水解,Bewitterung trocken-heiß (Kalahari),Bewitterung feucht-warm (Florida)
市场细份	汽车,建筑,Heimwerkerbedarf,电子电器,机械,家具
应用领域	注塑部件
典型应用	密封件,密封件,手柄,Soft-Touch Elemente,冲击防护/减震器,防护帽,Kabeldurchführungen,Stopfen,Verbindungselement,2K-Bauteile
粘接于	均聚聚丙烯,Polypropylen Copolymer,聚乙烯,PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体,烯炔类热塑性弹性体,常用热塑性弹性体

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-4 h 不必要的 <0,10 %
注塑成型加工	注塑熔体温度 195-230 °C 注塑模具温度 10-60 °C 高注塑速度 >5 bar Nachdruck 50-70 % vom Spritzdruck
存储	干燥,避免光照 不高于30°C fest verschlossen 勿堆放托盘

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
100%伸长率时应力 (类型2)	1.7	MPa	ISO 37
拉伸强度 (类型2)	4.2	MPa	ISO 37
撕裂强度 (方法Ba)	16	kN/m	ISO 34-1
断裂伸长率 (类型2)	400	%	ISO 37
肖氏硬度A(15s)	50	-	ISO 868
热性能			
压缩变形率 (22h / 100°C / 25% / 类型A)	34	%	ISO 815
压缩变形率 (22h / 70°C / 25% / 类型A)	33	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 22°C / 25% / 类型A)	23	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 125°C / 25% / 类型A)	41	%	ISO 815
电性能			
相对电痕化指数	600	-	IEC 60112

技术数据表

❖ **Alfater XL[®]**

MOCOM

ALFATER XL A50I 2GP0000

流变性能

螺旋流动性 (2 mm)

30

cm

-

物理特性

密度

930

kg/m³

ISO 1183

老化性能

Ozone resistance (method A)

通过

-

ISO 1431-1A

易燃

1.5mm厚度时的燃烧性

HB

class

UL 94

灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 2.0mm)

通过

-

DIN EN 60695

燃烧性能FMVSS (2.0 mm)

通过


-

FMVSS 302/DIN


75200

函数

粘度 - 剪切速度



应力 - 应变




技术数据表

Alfater XL[®]
ALFATER XL A50I 2GP0000



动态剪切模量 - 温度



比容 - 温度(pvT)

