

# NOVADURAN™ 5308G30MG

聚对苯二甲酸丁二酯 + PET

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

## Technical Data

### 产品说明

GF 强化(30%) / 相当 HB 依据本公司的检测 合金级 优良外观

### 总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	• 优良外观
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子 • 汽车领域的应用 • 通用

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.56	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (265°C/5.0 kg)	47	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直: 2.00 mm	1.0	%	
流动: 2.00 mm	0.30	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.080	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	10500	MPa	ASTM D638
拉伸应力 (断裂)	150	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 <sup>3</sup>	9700	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>3</sup>	218	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	220	°C	
1.8 MPa, 未退火	190	°C	
熔融温度	255	°C	ISO 11357-3
注射	额定值	单位制	
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C	
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr	
料筒后部温度	250 到 270	°C	
料筒中部温度	250 到 270	°C	
料筒前部温度	250 到 270	°C	
射嘴温度	270	°C	
模具温度	60 到 100	°C	
注塑压力	20.0 到 150	MPa	
注射速度	中等偏快		
螺杆转速	80 到 120	rpm	