



# Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

## NOVADURAN™ 5817GN2-15L

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚对苯二甲酸丁二酯 + PS

### 一般信息

#### 产品说明

GF强化 / 相当V-0 ( 1.5mm ; 非阻燃 ) 依据本公司的检测 合金级 低翘曲 低比重 GF15%

#### 总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料		
特性	• 低密度	• 低翘曲性	• 阻燃性
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用	

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔融体积流量 ( MVR ) (250°C/5.0 kg)	30	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 2.00 mm	0.55	%	
流动 : 2.00 mm	0.46	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	5780	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	93.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 <sup>2</sup>	5300	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup>	141	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	38	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 已退火	202	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 已退火	140	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (2.00 mm)	20	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数 (1 MHz)	3.80		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	0.017		IEC 60250
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3		UL 746A

## NOVADURAN™ 5817GN2-15L

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚对苯二甲酸丁二酯 + PS

## 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	250 到 270	°C
料筒中部温度	250 到 270	°C
料筒前部温度	250 到 270	°C
射嘴温度	270	°C
模具温度	60 到 100	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa
注射速度	中等偏快	
螺杆转速	80 到 150	rpm

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min