



Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

Iupilon™ ELV2030

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明	滑动性改良 氟塑料 15%
-------------	---------------

总览	
添加剂	• PTFE 润滑剂: 15%
特性	• 耐磨损性, 良好 • 耐磨损性, 良好
用途	• 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.30	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	9.1	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	8.1	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直	0.50 到 0.70	%	
流动	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.10	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2300	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	51.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变			ISO 527-2/5
屈服	6.2	%	
断裂	85	%	
弯曲模量 ²	2300	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	81.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	15	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	143	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	128	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.9E-5	cm/cm/°C	
垂直	7.2E-5	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 4		UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.8 mm)	V-2		UL 94

Iupilon™ ELV2030

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C
干燥时间 - 真空干燥机	4.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	280 到 300	°C
料筒中部温度	280 到 300	°C
料筒前部温度	280 到 300	°C
射嘴温度	280 到 300	°C
模具温度	70 到 100	°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min