



# Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

## Iupilon™ FPR3500

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯

### 一般信息

#### 产品说明

磷系阻燃 不透明 高流动

#### 总览

添加剂	• 阻燃性		
特性	• 流动性高	• 阻燃性	
用途	• 电池盒	• 电气/电子应用领域	• 通用
外观	• 不透明		

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	17	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直	0.30 到 0.50	%	
流动	0.30 到 0.50	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.24	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	63.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	4.4	%	
断裂	81	%	
弯曲模量 <sup>2</sup>	2700	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup>	98.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	107	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	97.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.6E-5	cm/cm/°C	
垂直	6.7E-5	cm/cm/°C	

# Iupilon™ FPR3500

## Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	4.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+14	ohms·cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	31	kV/mm	
3.00 mm	18	kV/mm	
介电常数			IEC 60250
1 MHz	3.10		
100 MHz	3.10		
耗散因数			IEC 60250
1 MHz	7.1E-3		
100 MHz	3.4E-3		
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2		UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.38 mm	V-2		
0.75 mm	V-0		
2.0 mm	5VB		

### 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80 到 90	°C
干燥时间 - 真空干燥机	4.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	250 到 300	°C
料筒中部温度	250 到 300	°C
料筒前部温度	250 到 300	°C
射嘴温度	250 到 300	°C
模具温度	60 到 90	°C

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min