



Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

Lupilon™ KH3520UR

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明

High Surface hardness (Clear), Pencil Hardness 3H

总览

特性	• 硬度高
用途	• 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.17	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	35	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	33	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直	0.50 到 0.70	%	
流动	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (24 hr, 23°C)	0.19	%	内部方法
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2900	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	82.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	6.0	%	
断裂	33	%	
弯曲模量 ²	2900	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	113	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	37	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	103	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	92.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.5E-5	cm/cm/°C	
垂直	6.7E-5	cm/cm/°C	

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80	°C
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	240 到 280	°C

Iupilon™ KH3520UR

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯

注射	额定值	单位制
料筒中部温度	240 到 280	°C
料筒前部温度	240 到 280	°C
射嘴温度	240 到 280	°C
模具温度	60 到 80	°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min