

XANTAR™ CF 407

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

Technical Data

产品说明

合金(PC/ABS) 磷系阻燃 耐热性改良

总览

添加剂	• 阻燃性
特性	• 耐热性, 高 • 阻燃性
RoHS 合规性	• RoHS 合规

物理性能

	额定值	单位制	测试方法
密度	1.19	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (260°C/5.0 kg)	24	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (260°C/5.0 kg)	23	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直	0.40 到 0.60	%	
流动	0.40 到 0.60	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.60	%	ISO 62

机械性能

	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2700	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (屈服)	60.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	4.0	%	
断裂	> 50	%	
弯曲模量 ⁴	2700	MPa	ISO 178
弯曲应力 ⁴	95.0	MPa	ISO 178

冲击性能

	额定值	单位制	测试方法
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179
-30°C	无断裂		
23°C	无断裂		
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 180/4A

热性能

	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	100	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	120	°C	ISO 306
RTI Elec			UL 746
1.5 mm	95.0	°C	
3.0 mm	95.0	°C	
RTI Imp			UL 746
1.5 mm	90.0	°C	
3.0 mm	95.0	°C	
RTI			UL 746
1.5 mm	90.0	°C	
3.0 mm	95.0	°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.00E-7	m ² /s	

XANTAR™ CF 407

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
介电常数 (1 MHz)	3.00		IEC 60250
漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.5 mm		V-0	
3.0 mm		V-0	
		5VB	
灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
1.5 mm		960 °C	
3.0 mm		960 °C	
热灯丝点火温度			IEC 60695-2-13
1.5 mm		750 °C	
3.0 mm		725 °C	
极限氧指数	32	%	ISO 4589-2
充模分析	额定值	单位制	
熔体密度	1.01	g/cm ³	
熔体导热性	0.23	W/m/K	
Specific Heat Capacity of Melt	2220	J/kg/°C	
注射	额定值	单位制	
干燥温度 - 真空干燥机	100	°C	
干燥时间 - 真空干燥机	4.0	hr	
料筒后部温度	260 到 280	°C	
料筒中部温度	260 到 280	°C	
料筒前部温度	260 到 280	°C	
射嘴温度	260 到 280	°C	
模具温度	50 到 80	°C	
Ejection Temperature	105	°C	