



# Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

## Iupilon™ MB4303

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯 + 聚酯

### 一般信息

#### 产品说明

合金(PC/聚酯) 耐药品性

#### 总览

- |    |             |
|----|-------------|
| 特性 | • 耐化学品性能，良好 |
| 用途 | • 通用        |

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	19	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直	0.50 到 0.70	%	
流动	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (24 hr, 23°C)	0.30	%	内部方法
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	62.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	5.5	%	
断裂	96	%	
弯曲模量 <sup>2</sup>	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup>	96.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	59	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	115	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	97.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.8E-5	cm/cm/°C	
垂直	6.8E-5	cm/cm/°C	

### 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	110	°C
干燥时间 - 真空干燥机	4.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	270 到 290	°C

## Iupilon™ MB4303

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯 + 聚酯

注射	额定值	单位制
料筒中部温度	270 到 290	°C
料筒前部温度	270 到 290	°C
射嘴温度	270 到 290	°C
模具温度	60 到 90	°C

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min