



Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

Iupital™ F10-02

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚甲醛 (POM) 共聚物

一般信息

产品说明

高粘度、射出一般型号

总览

特性	<ul style="list-style-type: none"> 高粘度 通用
用途	<ul style="list-style-type: none"> 电气/电子应用领域 汽车领域的的应用 汽车电子 通用
汽车要求	<ul style="list-style-type: none"> GM GMP.POM.012 Color: Natural
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> 注射成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (190°C/2.16 kg)	2.2	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率 - 流动 (3.00 mm)	2.2	%	内部方法
吸水率 - 60% RH (23°C)	0.22	%	内部方法
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2800	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	63.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	10	%	
断裂	33	%	
弯曲模量 ²	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	89.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	280	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	156	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	100	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	166	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	1.1E-4	cm/cm/°C	
垂直	1.1E-4	cm/cm/°C	

Iupital™ F10-02

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚甲醛 (POM) 共聚物

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	ohms·cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	32	kV/mm	
3.00 mm	19	kV/mm	
介电常数			IEC 60250
1 MHz	3.90		
100 MHz	3.90		
耗散因数			IEC 60250
1 MHz	7.0E-3		
100 MHz	2.0E-3		
漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.8 mm)	HB		UL 94

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80	°C
干燥时间 - 真空干燥机	3.0 到 4.0	hr
料筒后部温度	170	°C
料筒中部温度	180	°C
料筒前部温度	190	°C
射嘴温度	180 到 210	°C
模具温度	60 到 80	°C
注塑压力	50.0 到 100	MPa
注射速度	中等	
螺杆转速	80 到 120	rpm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min