



# Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.

## Iupital™ FL2010

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚甲醛 ( POM ) 共聚物

### 一般信息

#### 产品说明

高耐磨、氟树脂

#### 总览

添加剂	• PTFE 润滑剂: 10%
特性	• 耐磨损性, 良好
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子
	• 汽车领域的应用 • 通用

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 190°C/2.16 kg )	7.5	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 ( MVR ) ( 190°C/2.16 kg )	6.1	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率 - 流动 ( 3.00 mm )	2.0	%	内部方法
吸水率 - 60% RH ( 23°C )	0.19	%	内部方法
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2650	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 ( 屈服 )	52.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	8.0	%	
断裂	18	%	
弯曲模量 <sup>2</sup>	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup>	77.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ( 23°C )	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 ( 23°C )	60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	154	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	97.0	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	166	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	1.1E-4	cm/cm/°C	
垂直	1.1E-4	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	ohms·cm	IEC 60093

## Iupital™ FL2010

## Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚甲醛 ( POM ) 共聚物

电气性能	额定值	单位制	测试方法
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	25	kV/mm	
3.00 mm	16	kV/mm	
漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.8 mm)	HB		UL 94

## 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80	°C
干燥时间 - 真空干燥机	3.0 到 4.0	hr
料筒后部温度	170	°C
料筒中部温度	180	°C
料筒前部温度	190	°C
射嘴温度	180 到 210	°C
模具温度	60 到 80	°C
注塑压力	50.0 到 100	MPa
注射速度	中等	
螺杆转速	80 到 120	rpm

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min