



Makrolon® ET UV112

Grades / 挤压

MVR (300 °C/1.2 kg) 13 cm³/10 min; high viscosity; Corrugated Sheets; special grade for the coextrusion of Makrolon ET base resins; with anti stick properties for finished sheets; available in color code 551340 only

性能	测试条件	单位	标准	数值
流变性能				
C 熔融指数 (体积)	300 ° C/ 1.2 kg	cm ³ /10 min	ISO 1133	13
其他性能 (23 ° C)				
C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1	1200

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则